



## Flowcoat SF41

CE  
08  
PN-EN 13813

Міцне кольорове епоксидне підлогове покриття товщиною 0,5-3 мм.  
Використовується для створення гладких і шорстких систем.



### Технічні характеристики

#### ПОЖЕЖНА КЛАСИФІКАЦІЯ (ВОГНЕСТИЙКІСТЬ)

B<sub>r</sub>-s1 EN 13501-1

#### ОПІР КОВЗАННЮ

Суха поверхня > 40 EN 13036-4

#### ТЕРМОСТИЙКІСТЬ

до 70°C

#### ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Нуль (непроникне) Тест Карстен

#### СТИЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ „RWA”

RWA1 EN 13892-5

#### МІЦНІСТЬ НА СТИСКАННЯ

> 80 N/mm<sup>2</sup> EN 13892-2

#### МІЦНІСТЬ НА ВИГИНУ

> 60 N/mm<sup>2</sup> EN 13892-2

#### МІЦНІСТЬ ПРИ РОЗТЯГУВАННІ

> 15 N/mm<sup>2</sup> > 15 N/mm<sup>2</sup> BS 6319

#### УДАРНА МІЦНІСТЬ

IR10 IR10 EN ISO 6272-1

#### МІЦНІСТЬ НА РОЗРІВ

>15 N/mm<sup>2</sup> BS 6319

#### АДГЕЗІЯ

>2,5 MPa EN 13892-8



#### Хімічна стійкість:

Має високу хімічну стійкість, характерну для епоксидних смол



#### Стійкість достирання:

Застосовується в приміщеннях з середнім трафіком



#### Гігієна:

Безшовне, легко піддається прибиранню в сухих і вологих приміщеннях

#### Стандартні кольори



Goosewing Grey 222



Beige 326



Mid Grey 280



Emerald Green 740



Yellow Grey 217



Yellow 340



Tile Red 637



Sky Blue 452

Застосовувані кольори можуть відрізнятися від вищевказаних зразків.  
Зверніться до офіційного представника Flowcrete за зразками.

## Специфікація продукту

Продукт	Flowcoat SF41
Покриття	Глянцеве
Товщина	0,5 - 3 мм
Виробник	Flowcrete Group
Представник	ТОВ "Стонхендж" <a href="http://www.stonehenge.ua">www.stonehenge.ua</a>
Телефон	(067) 407-00-85

## Укладка покриття

Укладка повинна бути виконана рекомендованим Flowcrete підрядчиком.  
Адресу підрядчиків Ви можете отримати, зв'язавшись з нашими офіційними представниками і через наш сайт: [www.flowcrete.com](http://www.flowcrete.com).

## Продукти, що входять в систему

Грунтовка	Protop 1000
Основний шар	Flowcoat SF41
Наповнювач (якщо необхідний)	кварцовий пісок
Фінішний шар	Flowcoat SF41

## Час набору міцності

	10°C	20°C	30°C
Пішохідне навантаження	48 Г	16 Г	12 Г
Рух автотранспорту	72 Г	48 Г	40 Г
Повний набір міцності	12 днів	7 днів	7 днів

## Вимоги до основи

Міцність бетонної основи або стяжки повинні бути не менше 25 Н/мм<sup>2</sup>, без цементного молочка, пилу або інших забруднень. Відносна вологість основи не повинна перевищувати 75% по BS8204, а також необхідно переконатися у відсутності капілярного підходу вологи. У випадку, якщо вологість основи вища вказаних показників, то необхідно використовувати в якості грунтовки гідроізоляючу мембрانу Hydraseal DPM.

## Подальший догляд

Покриття потребує регулярного прибирання ручним або механічним способом із застосуванням лужних миючих засобів малої концентрації.

## Екологія

Система покриття не представляє ніякої небезпеки для здоров'я і навколошнього середовища. Довгий термін служби і безшовність поверхні знижують необхідність ремонтів та обслуговування. Максимальна увага до питань екології та здоров'я під час виготовлення та застосування продуктів приділяється командою співробітників Flowcrete та висококваліфікованими укладальниками.

## Примітка

Эпоксидні системи скильні до зміни відтінку під впливом УФ променів. Це більш помітно в світлих тонах, проте не відбувається на характеристиках фізичної та хімічної стійкості. В стандартній палітрі ми постаралися підібрати кольори, які мінімізують цю зміну. Агресивні хімічні реагенти можуть викликати необоротну зміну кольору поверхні.

Технічні дані, рекомендації та інструкції по використанню і зберіганню даного продукту наведені в Технологічному описі, який є інтелектуальною власністю Flowcrete Group (надалі «Flowcrete») і був створений завдяки практичному знанні питання, накопиченому досвіді, який відповідає всім сучасним вимогам. Врахуйте наявність факторів, які не залежать від виробника, таких як різномірність якості основи, інструментарій особистого роду допоміжних матеріалів, погодних умов, а також професіоналізму робочих бригад і не виконання рекомендацій, що містяться в справному описі, а також не виконання відповідних письмових інструкцій, виданих уповноваженими представниками Flowcrete в подальшому не будуть прийматися до уваги і не несуть за собою будь-яку відповідальність Flowcrete. Необхідно завжди дотримуватися стандартів і будівельних норм, вимог безпеки, гігієни та охорони здоров'я в суворій відповідності з інформацією, що міститься в паспортах безпеки і на упаковці окремих продуктів. Даний варіант документу є останньою версією і все попередні версії слід вважати такими, що втратили силу. Для отримання більш докладної інформації зв'язйтесь з представником Flowcrete.

[22/01/18]