

Flowfast Quartz




Стійке до зносу та швидкозастигаюче покриття на основі метилметакрилатної смоли і кольорового кварцового піску.




Технічні характеристики

ОПІР КОВЗАННЮ	
Суха поверхня > 40	EN 13036-4
ТЕРМОСТІЙКІСТЬ	
до 70°C	
ВОДОПРОНИКНІСТЬ	
Нуль (непроникне)	Тест Карстен
СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ	
AR1	PEN 13892-4
АДГЕЗІЯ	
>3,0 МПа	EN 13892-8
МІЦНІСТЬ НА СТИСКАННЯ	
> 60 N/мм ²	BS 6319
МІЦНІСТЬ НА ВИГИН	
> 20 N/мм ²	BS 6319
МІЦНІСТЬ ПРИ РОЗТЯГУВАННІ	
> 15 N/мм ²	BS 6319
УДАРНА МІЦНІСТЬ	
1 кг > 1,8 М 2 кг > 1,5 М	EN ISO 6272-1
ПОВНА ГОТОВНІСТЬ ПОКРИТТЯ	
> через 60 хвилин	

- 
Час застигання:
 Прискорений час застигання, завдяки чому покриття готове до експлуатації через 60 хвилин
- 
Декоративність:
 Широка різноманітність міксів дозволяє підібрати індивідуальне інтер'єрне рішення
- 
Хімічна стійкість:
 Висока стійкість до кислот, лугів, каустичної соди, розчинів солі, олії та жирів
- 
Опір ковзанню:
 Текстурна поверхня забезпечує безпеку пересування у вологих зонах

Стандартні кольори



Застосовувані кольори можуть відрізнятися від вищевказаних зразків. Зверніться до офіційного представника Flowcrete за зразками. Особливі корпоративні кольори можуть бути отримані за запитом.

Специфікація продукту

Продукт	Flowfast Quartz
Покриття	Сатин
Товщина	2 - 4 мм
Виробник	Flowcrete Group
Представник	ТОВ "Стоунхендж" www.stonehenge.ua
Телефон	(067) 407-00-85

Укладка покриття

Укладка повинна бути виконана рекомендованим Flowcrete підрядником.

Адресу підрядників Ви можете отримати, зв'язавшись з нашими офіційними представниками і через наш сайт: www.flowcrete.com.

Продукти, що входять в систему

Грунтовка	Flowfast Standard Primer
Основний шар	Flowfast Standard Biner Colour Quartz Sand
Фінішний шар	Flowfast Standard Seal

Вимоги до основи

Міцність бетонної основи або стяжки повинні бути не менше 25 Н/мм², без цементного молочка, пилу або інших забруднень. Відносна вологість основи не повинна перевищувати 75% по BS8204, а також необхідно переконатися у відсутності капілярного підходу вологи. У випадку, якщо вологість основи вища вказаних показників, то необхідно використовувати в якості ґрунтовки гідроізолюючу мембрану Hydraseal DPM.

Подальший догляд

Покриття потребує регулярного прибирання ручним або механічним способом із застосуванням лужних миючих засобів малої концентрації.

Екологія

Система покриття не представляє ніякої небезпеки для здоров'я і навколишнього середовища. Довгий термін служби і безшовність поверхні знижують необхідність ремонтів та обслуговування. Максимальна увага до питань екології та здоров'я під час виготовлення та застосування продуктів приділяється командою співробітників Flowcrete та висококваліфікованими укладальниками.

Відповідає вимогам LEED EQ Credit 4.2.
Вміст ЛОС (VOC) < 100 гр/л.

Примітка

Деякі системи схильні до зміни відтінку під впливом УФ променів. Це більш помітно в світлих тонах, проте не відбивається на характеристиках фізичної та хімічної стійкості. В стандартній палітрі ми постаралися підібрати кольори, які мінімізують цю зміну. Агресивні хімічні реагенти можуть викликати необоротну зміну кольору поверхні.

Технічні дані, рекомендації та інструкції по використанню і зберіганню даного продукту наведені в Технологічному описі, який є інтелектуальною власністю Flowcrete Group (надалі «Flowcrete») і був створений завдяки практичному знанню питання, накопиченому досвіді, який відповідає всім сучасним вимогам. Враховуйте наявність факторів, які не залежать від виробника, таких як різномірність якості основи, інструментарій особистого роду допоміжних матеріалів, погодних умов, а також професіоналізму робочих бригад і не виконання рекомендацій, що містяться в справному описі, а також не виконання відповідних письмових інструкцій, виданих уповноваженими представниками Flowcrete в подальшому не будуть прийматися до уваги і не несуть за собою будь-яку відповідальність Flowcrete. Необхідно завжди дотримуватися стандартів і будівельних норм, вимог безпеки, гігієни та охорони здоров'я в суворій відповідності з інформацією, що міститься в паспортах безпеки і на упаковці окремих продуктів. Даний варіант документу є останньою версією і все попередні версії слід вважати такими, що втратили силу. Для отримання більш докладної інформації зв'яжіться з представником Flowcrete.