

Flowfast Terrosso

CE
13
PN-EN 13813

Привлекательное, стойкое к износу и быстрозастывающее покрытие на основе метилметакрилатной смолы.



Технические характеристики

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

Сухая поверхность 40	EN 13036-4
----------------------	------------

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

до 70°C

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Ноль (непроницаемо)	Тест Карстен
---------------------	--------------

УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

AR2	PEN 13892-4
-----	-------------

АДГЕЗИЯ

> 1,5 МПа	EN 13892-8
-----------	------------

УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ

1 кг > 1,8 М	EN ISO 6272-1
2 кг > 1,5 М	

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ ПОКРЫТИЯ

> через 60 минут



Время застывания:

Ускоренное время застывания, благодаря чему покрытие готово к эксплуатации через 60 минут



Декоративность:

Широкое разнообразие миксов позволяет подобрать индивидуальное интерьерное решение



Стойкость к истиранию:

Прекрасная стойкость к истиранию в помещениях с интенсивным трафиком



Гигиена:

Легкость в уборке и поддержании чистоты

Стандартные цвета



Beige 112 (uses RAL 9010 pigment)



Blue 511 (uses RAL 5023 pigment)



Cream 111 (uses RAL 9010 pigment)



Dark Grey 714 (uses RAL 7024 pigment)



Light Grey 711 (uses RAL 9010 pigment)



Mid Grey 713 (uses RAL 7004 pigment)



Red 311 (uses RAL 9010 pigment)



Signal Grey 712 (uses RAL 7004 pigment)

Применяемые цвета могут отличаться от вышеуказанных образцов. Обратитесь к официальному представителю Flowcrete за образцами. Особые корпоративные цвета могут быть получены по запросу.

Спецификация продукта

Продукт	Flowfast Terrosso
Покрытие	Сатин
Толщина	2,5 мм
Производитель	Flowcrete Group
Представитель	ООО "Стоунхендж" www.stonehenge.ua
Телефон	(067) 407-00-85

Укладка покрытия

Укладка должна быть выполнена рекомендованным Flowcrete подрядчиком.
Адреса подрядчиков Вы можете получить, связавшись с нашим официальными представителями или через наш сайт: www.flowcrete.com.

Продукты, входящие в систему

Грунтовка	Flowfast Standard Primer
Основной слой	Flowfast Standard Biner Flowfast Pigment Powder Flowfast SNL Filler Flowfast Flakes
Финишный слой	Flowfast Standard Seal

Требования к основанию

Прочность бетонного основания или стяжки должны быть не менее 25 Н/мм², без цементного молочка, пыли и других загрязнений. Относительная влажность основания не должна превышать 75% по BS8204, а также необходимо убедиться в отсутствии капиллярного подхода влаги.
В случае, если влажность основания выше указанных показателей, то необходимо использовать в качестве грунтовки гидродозирующую мембрану Hydraseal DPM.

Последующий уход

Покрытие требует регулярной уборки ручным или механическим способом с применением щелочных моющих средств малой концентрации.

Экология

Система покрытия не представляет никакой опасности для здоровья и окружающей среды. Долгий срок службы и бесшовность поверхности снижают необходимость ремонтов и обслуживания. Максимальное внимание к вопросам экологии и здоровья во время изготовления и применения продуктов уделяется командой сотрудников Flowcrete и высококвалифицированными укладчиками.

Соответствует требованиям LEED EQ Credit 4.2.
Содержание ЛОС (VOC) < 100 гр/л.

Примечание

Некоторые системы подвержены изменению оттенка под воздействием УФ лучей. Это более заметно в светлых тонах, однако не отражается на характеристиках физической и химической стойкости. В стандартной палитре мы постарались подобрать цвета, которые минимизируют это изменение. Агрессивные химические реагенты могут вызвать необратимое изменение цвета поверхности.

Технические данные, рекомендации и инструкции по использованию и хранению данного продукта приведены в Техническом описании, которое является интеллектуальной собственностью Flowcrete Group (в дальнейшем «Flowcrete») и было создано благодаря практическому знанию вопроса, накопленному опыту, который отвечает всем современным требованиям. Учитывайте наличие факторов, не зависящих от производителя, таких, как разнородность качества основания, инструментал из личного рода вспомогательных материалов, погодных условий, а также профессионализма рабочих и не исполнение рекомендаций, содержащихся в настоящем описании, а также не исполнение соответствующих письменных инструкций, изданных уполномоченными представителями Flowcrete в дальнейшем не будут приниматься во внимание и не несут а собой какую-либо ответственность Flowcrete. Необходимо всегда придерживаться стандартов и строительных норм, требований безопасности, гигиены и охраны здоровья в строгом соответствии с информацией, содержащейся в паспортах безопасности и на упаковке отдельных продуктов. Данный вариант документа является последней версией и все предыдущие версии следует считать утратившими силу. Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем Flowcrete.

[22/01/18]